

上水道コンクリート施設防食塗料(ライニング材)

環境対応型エポキシライニング材

Fライニング工法

JWWA K 143 適合仕様

ビスフェノールF型エポキシライニング材

サンユコートLF-767およびLF-770は内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(環境ホルモン)のひとつであるビスフェノールAを含まない無溶剤型塗料です。そのため塗装を行う作業員への安全性、水道施設の環境保全を配慮しています。

使用材料

工程	商品名	タイプ
下塗り	サンユコート LF-767(K143対応)	ビスフェノールF型エポキシ樹脂
中塗り	サンユコート LF-767(K143対応)	ビスフェノールF型エポキシ樹脂
上塗り	サンユコート LF-770(K143対応)	ビスフェノールF型エポキシ樹脂

商品の性状、特徴、使用(配合)については製品技術資料を参照下さい。

施工方法及び工程

1) 下地処理

突起物、レイトランス等 不純物除去のため、ディスクサンダーにより処理する。

2) 下塗り

清掃後、無溶剤型エポキシ樹脂をゴムベラ、金ゴテ等により均一に全面塗布する。

3) 中塗り

下塗り材硬化後、無溶剤型エポキシ樹脂をゴムベラ、金ゴテ等により均一に全面塗布する。

4) 上塗り


中塗り材硬化後、無溶剤型エポキシ樹脂をローラーバケ、ゴムベラ等で均一に全面塗布する。

特記事項

- ① 下地処理は、必ず全面ディスクサンダー等にて処理する。
- ② 場合により無溶剤型エポキシ樹脂に無機系の充填材を混入したものを使用しても良い。
- ③ 中塗り終了後、ピンホールがない事を確認する。
- ④ 上塗りは1~2工程とし、冬場の施工ではゴムベラ等を用いる。
- ⑤ 硬化乾燥後の塗膜の厚さは0.5mm以上とする。

施工図

乾燥膜厚
0.5mm以上



お問い合わせは

全国上下水道エポキシ工事業協会会員(全エポ協)

サンユレック株式会社 建設材料事業部

本社
大阪営業所
東京営業所

〒569-8558

TEL (072)669-4302

〒103-0027

TEL (03)3273-7415

大阪府高槻市道鶴町3-5-1

FAX (072)669-1239

東京都中央区日本橋1-15-4

FAX (03)3273-7420

(サンユ日本橋1丁目ビル)